

## **PE-Stretch-Folie, Handrollen**

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Artikel:</b>             | <b>Handrollen transparent</b>                  |
| <b>Breite:</b>              | <b>450 + 500 mm</b>                            |
| <b>Laufängen:</b>           | <b>250 m – 270 m – 300 m</b>                   |
| <b>Stärke:</b>              | <b>0,013 – 0,023 mm</b>                        |
| <b>Material:</b>            | <b>LLDPE = Linear Low-Density Polyethylene</b> |
| <b>Qualität:</b>            | <b>Cast-Film</b>                               |
| <b>spez. Gewicht:</b>       | <b>ca. 0,92/cm<sup>3</sup></b>                 |
| <b>Recycling:</b>           | <b>problemlos</b>                              |
| <b>Rezyklat-Anteil:</b>     | <b>nein</b>                                    |
| <b>Bruchdehnung nach:</b>   | <b>345 % längs</b>                             |
| <b>ASTM D 882-88</b>        | <b>685 % quer</b>                              |
| <b>Reißfestigkeit nach:</b> | <b>29 N/mm<sup>2</sup> längs</b>               |
| <b>ASTM D 882-88</b>        | <b>17 N/mm<sup>2</sup> quer</b>                |
| <b>Dart-Drop nach:</b>      | <b>102 g</b>                                   |
| <b>ASTM D 1709</b>          |                                                |
| <b>Durchstoßkraft:</b>      | <b>1,5 N</b>                                   |
| <b>Kerndurchmesser:</b>     | <b>50 mm</b>                                   |
| <b>Paletteneinheit:</b>     | <b>198 Rollen</b>                              |

Die technischen Werte sind Laborwerte und können in der Praxis differieren. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen